

Producent	B&D Galińscy PHPU	Dörken AG	ERG ZTS w Oławie	Gamrat ZTS	Griltex	Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego	Erg ZTS Ząbkowice	Hrrtel B. V.
Kraj produkcji	Polska	Niemcy	Polska	Polska	Francja	Polska	Polska	Holandia
Przedstawiciel lub główny dystrybutor w Polsce	B&D Galińscy PHPU	Dorken Gutta - Pol	Erg ZTS w Oławie	Kamrat ZTS	Budofol	Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego	Ząbkowice Erg ZTS	Pol – Stowest
Nazwa	folia izolacyjna	delta	benzowinyl W	folia budowlana	folia do izolacji poziomej ścian i fundamentów	folia izolacyjna	folia budowlana	membrana Hertalan
Material	PVC (polwinit)	mieszanina poliolefinów (polietylen)	PVC	PVC	polietylen	polietylen małej gęstości (LDPE)	polietylen małej gęstości (LDPE)	monomer etyleno-propyleno-dianowy EPDM (kauczuk syntetyczny)
Kolor	czarny	brązowy	czarny	kremowy	czarny	czarny	czarny	czarny
grubość[mm]	0,5; 1,0; 1,5; 2,0;	0,4;	0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;	0,5; 1,0; 1,5; 2,0;	0,3	0,15; 0,165; 0,18; 0,2; 0,5;	0,3; 0,4;	0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0;
szerokość[mm]	do 1,25; możliwe większe szerokości (producent zgrzewa folię)	0,115; 0,175; 0,24; 0,30; 0,365; 0,50; 1,50	1,4	2	0,21; 0,26; 0,30; 0,365; 0,40; 0,50;	5,0; 8,0; 12,0;	1	standardowo 1,40; możliwość wykonania pasów szerokości od 0,1 do 1,3 co 0,05
Długość[mm]	10, 15, 20	25	25 - 30	1.12.1930	50	33,5	standardowo: folia grubości 0,3mm – 135m; folia grubości 0,4mm -180m;	25

							możliwość większych długości	
Szerokość zakładów [cm]	5	20	2,5 – 4 (łączenie termiczne); 5,0 (klejenie)	2,5 – 3 (łączenie termiczne); 5,0 (klejenie)	5.08.2014	1.05.2020	1.10.2020	10
Masa 1m2 [kg]	1,4 – 1,25 (folia o grubości 1 mm)	0,28	1,35 (folia grubości 1 mm)	0,68 (folia grubości 0,5mm); 1,36 (folia grubości 1 mm); 2,4 (folia grubości 1,5mm); 2,72 (folia grubości 2 mm);	0,28	0,152 (folia grubości 0,15mm)	0,276 (folia grubości 0,3mm); 0,368 (folia grubości 0,4mm)	1,05 (folia grubości 1mm)
Atesty, aprobaty, certyfikaty	Świadectwo ITB nr 1006/64, Ocena higieniczna Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej nr 58/PB/251/171/93	MPANRW nr 22 1084 4 90 (atest niemiecki)	Świadectwo ITB nr 1031/94, Ocena Higieniczna Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej nr 15/PB/251/121/92	Promesa Aprobaty Technicznej ITB nr NJ-1245/95/96	Aprobata Techniczna ITB – w trakcie opracowywania	Świadectwo ITB nr 1028/94	Aprobata Techniczna ITB – w trakcie opracowywania	Certyfikat ISO 9001; Certyfikat holenderski i brytyjski; Atest Higieniczny PZH nr B-1930/95, Klasyfikacja Ogniowa ITB nr NP-676/96
Gwarancja [lat]	5-15 w zależności od zastosowania	-	40	1 rok rękojmi	10	-	1-3 w zależności od zastosowania	10
Cena detaliczna z podatkiem VAT [zł/m2]	5,12 (folia grubości 0,5mm); 23,4 (folia grubości 2mm)	4,7	8,87 (folia grubości 0,8mm); 10,49 (folia grubości 1mm); 14,76 (folia grubości 1,5mm); 17,93 (folia	4,43 (folia grubości 0,5mm); 8,86 (folia grubości 1mm); 12,10 (folia grubości 1,5mm); 16,00 10,49	4,61	0,69 (folia grubości 0,15mm)	1,16 (folia grubości 0,3mm); 1,55 (folia grubości 0,4mm)	30 – 61 w zależności od grubości

			grubości 2,0mm); 21,96 (folia grubości 2,5mm)	(folia grubości 2mm)				
--	--	--	---	-------------------------	--	--	--	--